

SOLTA[®]TEC

PES 2095 schwarz / black

■ Technische Daten / Technical datas:

Polyester-Nadelfilz ohne Stützgewebe / Polyester-needle felt without supporting fabric		
Griff mittelhart elastisch / grip middle hard elastic		
Gewicht / weight (DIN EN 29073 T1)	abhängig von Dichte und Dicke / depending on density and thickness	
Dicke / thickness (DIN EN ISO 9073-2)	4,0 - 8,0 mm	
Dichte / density (DIN EN ISO 9073-2)	0,20 - 0,30 g/cm ³	
Temperaturbeständigkeit / temperature resistance (trocken / dry)	150 °C	
Spaltfestigkeit / splitting resistance	ausgezeichnet / excellent	
Beständigkeiten gegen / resistances against	- Säuren / acids	gut / good
	- Laugen / alcalis	mäßig / mediocre
	- Oxidationsmittel / oxidations agents	gut / good
	- org. Lösungsmittel / organic solvents	ausgezeichnet / excellent

■ Brandverhalten / Flame resistance:

Erfüllt Anforderungen an die US-Norm FMVSS 302 / Meet the condition of US-Standard FMVSS 302

■ Lieferform / Form of delivery :

		Rollenware / rolls
Länge / length:	(abhängig von Dichte und Dicke / dep. on density and thickness)	bis / up to: 50 m
Breite / width:	(abhängig von Dichte und Dicke / dep. on density and thickness)	bis / up to: 200 cm

Die Angaben entsprechen unserem besten Wissen und geben unverbindliche Hinweise für den Einsatz dieser Qualität.

Änderungen und übliche Toleranzen behalten wir uns vor.

These informations are given to our best knowledge, a liability, however, cannot be deduced.

GEBR. RÖDERS AG

BÖHMHEIDE 18
D-29614 SOLTAU

TEL: +49 5191 604-0
FAX: +49 5191 604-726

WWW.GR-AG.DE
INFO@GR-AG.DE

Status: 03/2015